

السؤال الأول: 14 درجات *يسطر درجه 14*  
عدد أدوات تحسين الجودة السبعة؟

- أوراق المراقبة (الكشف)
- بيان بار يثر
- منحني السبب - الأثر
- التجزئة الطبقية
- بطاقات المراقبة
- المدرجات التكرارية
- منحنيات التشتت أو الارتباط

السؤال الثاني: 10 درجات

اشرح تأثير نعومة الشعيرات (Fiber Fineness) على تشكيل النبس؟

- نعومة الشعيرات (Fiber Fineness):

إن نعومة الشعيرات تستند بشكل أساسي على الكثافة الخطية للشعيرات وفي يومنا الحالي يُعبر عنها بنسبة الكتلة إلى واحدة الطول وتقدر بـ millitex (m tex).


أما الميكرونير (micronaire  $\mu\text{g}/\text{inch}$ ) فإنها تستخدم في الأقطان و يتم قياسها من خلال تدفق هوائي لكتلة من الألياف حيث أن مقدار التدفق يرتبط بأمرين اثنين هما نضج الألياف و كثافة الألياف الخطية.

إن شعيرات القطن الناعمة تميل إلى تشكيل النبس بشكل أسهل من الشعيرات الغليظة لأن الشعيرات الناعمة أكثر سهولة للانحناء والالتواء والتشابك خلال العمليات الميكانيكية.

لقد أظهرت العديد من الدراسات أن القطن المنخفض الميكرونير (Low micronaire) ينتج خيط ذو نوعية رديئة وفيه الكثير من النبس، بينما تعطي الأقطان ذات الميكرونير العالي خيطاً ذو جودة عالية وبنسبة ضئيلة من النبس.

## السؤال الثالث: 12 درجات

استنتج باستخدام المعادلات الرياضية طريقة حساب عدد البرمات في حل البرمات وإعادةها العديد من المرات Multiple untwist-twist method



في المرحلة الأولى يتم حل البرمات في العينة ويعاد برمها من جديد حتى الوصول للطول الأصلي للعينة وفي هذه الحالة تكون عدد البرمات في الخيط عند النقطة A كالتالي:

$$A = 2T + \theta_1$$

حيث  $\theta_1$  : مقدار الخطأ الحاصل في البرمات

وعند برم الخيط بالاتجاه الذي كان عليه الخيط قبل حله نكون قد أدخلنا مقدراً من البرمات:

$$N_1 = 2T + 2\theta_1 + \theta_2$$

وبالتالي قيمة البرمات على الجهاز عند النقطة B:

$$B = N_1 - A = \theta_1 + \theta_2$$

وعند إحداث حل للبرمات وإعادةها في الاتجاه الآخر يكون مقدار البرمات:

$$N_2 = 2T + 2\theta_1 + 2\theta_2 + \theta_3$$

وهنا فإن النتيجة الظاهرة على المؤشر تعطى كالتالي:

$$C = N_2 - B = 2T + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$$

وهنا يمكننا تشكيل القيمة التالية والتي تعطي مقدار البرمات المكتسبة والمنحلة:

$$A + C - 2B = (2T + \theta_1) + (2T + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3) - 2(\theta_1 + \theta_2)$$

من أجل 500mm فإننا حساب الجهاز للبرمات يعتمد على القانون التالي:


$$T = \frac{A + C - 2B}{4}$$

تعتبر هذه الطريقة أدق طريقة في حساب عدد برمات الخيط كما لا يؤثر الشد الأولي المطبق على الخيط على النتائج الحاصلة. وتستخدم من أجل جميع أنواع الخيوط أياً كانت طبيعتها وهي طريقة مثالية لحساب البرمات في خيوط الطرف المفتوح.

### السؤال الرابع: 10 درجات

اشرح اختبار التمزق الجناحي Wing rip test؟

يتغلب هذا الاختبار على بعض المشاكل الموجودة في اختبار الشق الأحادي single rip test، حيث بالإمكان إجراء الاختبار على أغلب أنواع الأقمشة بدون التسبب بتحول الشق. أثناء إجراء الاختبار تبقى نقطة التمزق فعلياً على طول خط مركز المقابض. إن تصميم العينة أقل تأثراً بعملية نسل الخيوط من العينة خلال اختبار التمزق من حالة التمزق ذات الشق الوحيد العادية ordinary rip test. يستخدم النظام البريطاني British standard عينة اختبار كما هو موضح في الشكل.



الشكل: الشكل العام للعينة المستخدمة في اختبار التمزق الجناحي

و التي يمكن تثبيتها على جهاز الشد كما هو موضح بالشكل (11.4). يبلغ طول الشق المركزي المحدث في العينة ( 150 mm ) كما يتم وضع علامة على بعد ( 25 mm ) من طرف العينة و ذلك لإظهار نهاية التمزق.

من غير المناسب في هذا النوع من الاختبارات إجراء الاختبار على الأقمشة ذات الخيوط الغير مترابطة والتي سوف تنهار فيها العينة نتيجة انزلاق الخيوط بدلاً من انهيارها. يتم اختبار خمس عينات باتجاه السداء وخمسة باتجاه الحذف. كما يتم إجراء الاختبار بمعدل سرعة ثابت 100 mm/min. يمكننا التعبير عن النتائج إما بالمقاومة الاعظمية للتمزق أو بالمقاومة الوسطى للتمزق. يمكننا تحديد القيمة المتوسطة من خلال منحنى القوة والاستطالة كما هو موضح بالشكل (12.4) حيث يكون نصف الذرى أعلى هذه القيمة والنصف الآخر أدنى هذه القيمة. تكون مقاومة التمزق المتوسطة في العادة قريبة من قيمة المتوسط الحسابي للنتائج إلا أنه أسهل تحصيلاً باستخدام الأساليب اليدوية حيث يتم الحصول عليها من خلال إحداث انزلاق لمسطرة شفافة على المخطط وتميريرها إلى أن يصبح عدد الذرى التي فوقها مساوياً لعدد الذرى التي تقع أسفلها ومن ثم قراءة القيمة الناتجة.

### السؤال الخامس: 12 درجات

اشرح تأثير المتغيرات المتعلقة بمواصفات الخيوط. Yarn Variables على تشكيل الحبيبة؟

متغيرات متعلقة بمواصفات الخيوط. Yarn Variables

2 • برم الخيط Yarn Twist :

2 تتحجب الألياف ذات البرم القليل بشكل أكبر من الألياف ذات البرم العالي. حيث أن درجة البرم ستؤثر على قدرة الألياف على الهجرة إلى السطح. أي أن البرم المنخفض يسهل من هجرة الألياف مما يزيد من الحبيبة.

2 • تشعر الخيوط Hairy Yarns :

2 كلما ازداد التشعر ازدادت الحبيبة. كما أن البرم المنخفض يلعب دوراً كبيراً بتشعر الغزل.

2 • طريقة الغزل Yarn Spinning Methods :

2 تلعب طريقة الغزل دوراً هاماً في بناء الخيط مما يؤثر على طريقة تماسك الألياف مع بعضها البعض وبالتالي يؤثر ذلك على قابلية الخيط على تشكيل الحبيبة على سطحه.

### السؤال السادس: 12 درجات

ارسم مخطط Fibrogram تم فيه اقتطاع 0.5 inch ثم حدد عليه كل من:

- 3 1. UHML
- 3 2. ML
- 3 3. UQML
- 3 4. SL2.5

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

مدرس المقرر: أ د محمد بدر تركاوي

النائب  
د. عبد العزيز عمار  
لجنة