

سلم تصحيح لمقرر الياف-2

الدرجة العظمى : سبعون درجة

1. السؤال الأول: (15 درجة) لكل اجابة ثلاثة درجات

1- صح 2- خطأ 3- صح 4- صح 5- صح  
السؤال الثاني: (35 درجة)


1- (12 درجة)

تظهر ألياف الفيسكونز ناعمة ملساء ومستقيمة تحتوي على تجاويف طولية، هذه التجاويف هي التي تظهر في القطاع العرضي على صورة ثنيات، وقد تحتوي الألياف على فقاعات هوائية تمتد إلى مسافات بعيدة كما تبدو شديدة اللمعان وشفافة، (6 درجة)

أما القطاع العرضي للفيسكونز فيظهر متعرجاً غير منتظم وجود هذه التعرجات والانحناءات يقلل من حدة لمعان الألياف ويزيد من طراوتها ومرونتها كما يساعد في عملية غزل الألياف القصيرة. (6 درجة)


2- (15 درجة)

الكيفلار بولي أميد عطري مجموعات أمينية مرتبطة على ذرات 4و4 (8 درجة)



Dans le Kevlar les cycles aromatiques sont liés à la chaîne principale par les carbone let 4. Ceci est appelé une liaison para

يأخذ الشكل ترانس فقط (7 درجة)



Un amide *trans*

3- (8 درجة)

طول النبات 60 سم - قطر المقطع 2.5 سم - طول الألياف 3-6 سم - نعومه 20-25 ميكرون

السؤال الثالث: (20 درجة)


1- (14 درجة)

1- الأسترة: تفاعل بين حمض ترفاليك أو استر ثانوي ميتيل ترفاتالات مع ايثلن غليكول

2- البلمرة : ينحذف جزء ايتلن غليكول عند حرارة 260 درجة مئوية لتدأ البلمرة (2 درجة)

3- مرحلة الغزل : طريقة الغزل الانصهاري (3 درجة)

(8 درجة)



(2 درجة)



-2 (6 درجة)

(3 درجة)

تحضير فينيل كلورايد

(3 درجة)

من الأستيلن: بضم كلور الهيدروجين



من

الإيتيلن بضم الكلور ونزع كلور الهيدروجين

انتهى السلم

نائب العميد للشؤون العلمية

د. عبد العزيز عbara

مدرس المقرر

د.م . فادي الخرسه